

## СЪСТАВ

Pava Pool е устойчива на ултравиолетови лъчи цветна боя на основата на синтетични смоли във водна емулсия, с висока покрита мощност. Използва се за оцветяване на повърхността на бетонни резервоари и басейни. Продуктът е подходящ за непрекъснат контакт с хлор (в умерена концентрация), който обикновено се използва за саниращо третиране на басейни.

Pava Pool не е подходящ за облицовка на резервоари за съхранение на питейна вода.

## КАЧЕСТВО

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕЧНИЯ ПРОДУКТ

Специфично тегло	1,26 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>
Сух остатък в насипно състояние	60 (±1) %
Остатък при 450°C	30 (±1) %
Вискозитет Brookfield	Тиксотропен

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

ОБОРУДВАНЕ	РАЗРЕЖДАНЕ	ВИД РАЗРЕДИТЕЛ	ПОЧИСТАНЕ НА УРЕДИ
Четка	5% готов за употреба.	H <sub>2</sub> O	H <sub>2</sub> O
Валяк	5% готов за употреба.	H <sub>2</sub> O	H <sub>2</sub> O

## Подоснова

Подосновата трябва да бъде чиста, без масло, мазнини и прах. Подготовката трябва да се извърши, за да се премахне ронливият повърхностен слой и разтворимите соли, да се загрubi повърхността, чрез подобряване на адхезията на последващото смолисто покритие. Преди да нанесете Pava Pool е необходимо повърхността да се обработи с подходящи закрепващи грундове за мокри основи.

## Външен вид

Средно вискозна пигментирана течност.

## Консумация

0,600 kg/m<sup>2</sup> разпределени в 2 – 3 слоя.

## Инструкции за нанасяне

Температура на околната среда MIN 10 °C – MAX 35 °C

Настояща влажност MAX 90 %

Температура на основата MIN 10 °C – MAX 40 °C

## Изсушаване 23°C и 50% U.R

На повърхността: 2 – 3 ч. На допир: 5 ч.

Време за възстановяване: > 12 ч.

Посочените времена се отнасят до стандартните лабораторни условия. Времето за сушене е силно повлияно от метеорологичните условия; високите температури и пряката слънчева светлина ускоряват сушенето, а съответно сенките и ниските температури го забавят. През зимните периоди концентрирайте нанасянето в централните и най - горещите часове на деня. Винаги проверявайте пълното изсъхване на предишния слой, преди да продължите с ново нанасяне.



УКАЗАНИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ	<b>НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ</b> Светло син, бял, пясъчен	<b>ОПАКОВАНЕ</b> 5,000 – 20,000 kg
ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ	<b>ТЕМПЕРАТУРА НА СЪХРАНЕНИЕ</b> MIN. 5°C - MAX 40°C	<b>ИЗДРЪЖЛИВОСТ В ОРИГИНАЛНИ ОПАКОВКИ</b> 12 месеца

**ПРАВИЛА ЗА СПАЗВАНЕ**

Внимателно се консултирайте с упътването, преди да използвате продукта.

**Предупреждения**

Pava Pool не може да се разглежда като хидроизолационен продукт, но е цветно покритие с естетическа стойност. След прилагането на Pava Pool е необходимо да изчакате продукта да изсъхне и да узрее за период от 3 - 4 седмици, преди да можете да напълните басейна с вода. Всяко използване на басейна, преди описаните по-горе времена, може да намали материала във фазата му на втвърдяване и следователно това да доведе до нежелана нестабилност. Саниращото лечение трябва задължително да се извършва с продукти на основата на хлор, а не с озон.

Препоръчително е периодично да се проверява състоянието на износване на Pava Pool, като се има предвид сезонна или годишна поддръжка на обработените повърхности.

**ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА**

На годишна база и за поддържане на естетическото качество, се препоръчва пребоядисване на повърхностите навреме.

Поддръжката трябва да се извършва, както следва:

- Шлифовайте повърхностите с шкурка, за да премахнете несъвместимите части и да улесните адхезията на новата боя.
- Измивайте старателно при ниско налягане, като премахвате остатъците от шлайфането.
- Продължете с боядисването на износените места с два слоя, докато в районите с добро състояние е препоръчително да нанесете поне един слой.

По време на всички фази на полагане на цикъла, повърхностите трябва да бъдат защитени от дъжд (препоръчва се временно покритие), без да се пречи на правилната вентилация.

Възможно е да има леки разлики в сенките между различните производствени партии и затова е препоръчително да се използват цветове от една и съща партида на една и съща повърхност.

Избягвайте поставянето на концентрирани продукти (като дезинфектанти, продукти за корекция на pH и т.н.) в директен контакт с Pava Pool.

Прекомерно концентрираните ударни процедури могат да влошат покритието.

Pava Pool е продукт, който се прилага в среда, подложена на сериозно влошаване.

Излагането на пряка светлина и / или наличието на вода може да доведе до избелване на филма и промени в цвета.

Избягвайте гъстата растителност, тъй като може да остави следи върху боядисаната повърхност, затова е препоръчително да покривате външните басейни извън сезона.

Препоръчва се внимателно да се спазват инструкциите в този лист и да се изпълнява програмата за поддръжка.

Дръжте далеч от деца. По време на работа проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага се свържете с медицинска помощ.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo [www.pavaresine.com](http://www.pavaresine.com)

