

## СЪСТАВ

Двукомпонентен, епоксиден, пигментиран състав, без разтворители, с добра химическа и физическа устойчивост.

Pavafloor H200 / E5 отговаря на принципите, определени в EN 1504-9 („Продукти и системи за защита и ремонт на бетонни конструкции: дефиниции, изисквания, контрол на качеството и оценка на съответствието - Общи принципи за употреба и системи“) и изискванията на EN 1504-2 („Бетонни системи за повърхностна защита“) за клас: Продукти за повърхностна защита - покритие (покритие, C); Продукти за защита от проникване 1.3 (C); Контрол на влагата (MC контрол на влагата) 2.2 (C); Физическо съпротивление 5,1 (C); Химична устойчивост 6.1 (C).

VOC lim. 500 g/l - VOC reale < 30 g/l.

## РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Покритие на бетонни повърхности, където се изискват добри химико-физични съпротивления, подходящи за средно лек или средно тежък гумиран транзит с многослойен цикъл.

Покритието предлага леко текстурирано, гланцово покритие и добра устойчивост към пожълтяване, поради излагането на ултравиолетови лъчи. Работен обхват от -10°C. до + 40° C.

## СЕРТИФИКАЦИИ

- Пожарна сертификация клас Bfl-S1 (EN 13501-1), Report nr. 0002846, 03/10/2012.
- Продуктът е способен да инхибира бактериалната пролиферация, съгласно ISO 22196:2011, Reportnr.16-7744/A.
- EPA (Агенция за защита на околната среда) сертифицирана за много ниските емисии, според EN-ISO16000 и AgBB "Процедура за оценяването на емисии VOC на строителните продукти".
- Нормативно съгласие LEED за материали с ниски емисии (low emitting materials), EQ Credit 4.1—4.2—4.3, намаляване емисиите на замърсители(VOC) в сградите.

### EN 1504-2



Второ защитно покритие на бетона, според EN 1504-2, DOP nr 150127-2014, сертификация Factory Production Control Body nr. 0546, сертифицирано през 2017, който издава маркировката CE.

*Coating for Ingress Protection, Moisture Control, Physical Resistance and Chemical Resistance (1.3 C – 2.2 C – 5.1C – 6.1 C)*

### EN 13813



Подове - Замазки и материали за замазване - Свойства и изисквания

- *устойчивост при износване (AR0,5)*
- *устойчивост при компресия (C50)*
- *устойчивост при огъване (F20)*
- *сила на сцепление (B2,0)*
- *устойчивост при сблъсък (IR10)*
- *емисии на корозивни вещества (SR)*

## МАРКИРОВКА

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

## КАЧЕСТВО

## СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

### Получени резултати смесвайки BASE + REAGENTE

### МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

#### Съотношение на катализи (\*)

НЕУТРАЛНА версия: съединете 100 части с тегло BASE Pavafloor H200 с 27 части с тегло Reagente "E5".

ЦВЕТНА версия (стандартни бои): съединете 100 части с тегло BASE Pavafloor H200 с 23 части с тегло Reagente "E5".

ЦВЕТНА версия (p15): съединете 100 части с тегло BASE Pavafloor H200 с 22 части с тегло Reagente "E5".

ЦВЕТНА версия (p20): съединете 100 части с тегло BASE Pavafloor H200 с 21 части с тегло Reagente "E5".

Всички съставки Pava Resine трябва да бъдат смесени внимателно, преди да се пристъпи към различни фази на прилагане. Не се допуска ръчно смесване. Неправилното смесване довежда до непълно втвърдяване на покритието.

13 IST 21



AZIENDA CON SISTEMA

DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY



## СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

### Получени резултати смесвайки BASE + REAGENTE

### МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

**Съотношение на катализи (\*)**

При съединяване на различни компоненти, разбъркайте внимателно на ниска скорост, за да се получи хомогенна хроматична смес. Препоръчва се внимателно да смесите цялото съдържание на отделните компоненти, с помощта на шпатула/нож, обрайки продуктът от стените и дъното на съда, така че да поддържате съотношенията на катализа непроменени.

Смесете повторно с миксер компонентът A (Base) и последователно добавете вторият елемент B (reagente), смесвайте в продължение на 3 минути, докато съединението стане хомогенно по отношение на плътността и цветността.

13 IST 21

**Специфично тегло (\*\*)**

1,45 - 1,60 g/cm<sup>3</sup> на 20 ± 2°C, според цвета.

ASTM D 1475  
EN ISO 2811-1

**Сух остатък (\*\*)**

100 (± 1) % съгласно вътрешните процедури test lab.

ASTM D 2369  
EN ISO 3251

**Вискозитет при 25±2°C (\*\*)**

1500 - 3500 mPa s

ASTM D 2196  
EN ISO 3219

**Разреждане (\*)**

от 5 - 20 % с етилов алкохол 99° или със специфичен разредител.

13 IST 21

**Продължителност на сместа(\*)**

pot-life 45 - 60 минути на + 20 ± 2°C. на 50 ± 10% U.R. (смесен продукт).

13 IST 22  
EN 9514

**Изсушаване и втвърдяване (\*)**

на допир след 8 - 10 часа на 20 ± 2°C. и на 50 ± 10% U.R. Втвърдяване на филма от 4-6 дни, според температурата. Склонност към потъмняване при ниски температури (< 10°C) и висока U.R. (> 65%), и с висока дебелина.

ASTM D 1640  
EN ISO 866

**Повторно нанасяне на покритието(\*\*)**

(евентуално) след 24 часа - макс, след 48 часа.

ASTM D 1640

При несъвместимост, консултирайте се с техническия офис.

**Консумация и добив (\*)**

(теоритично за слой) 0,200-0,300 kg/m<sup>2</sup> - препоръчителна дебелина около 200 μm.

13 IST 03

**Филмов външен вид (\*)**

полугланциран, с непълзгащо се текстурирано покритие, лека склонност към пожълтяване и разпадане, поради излагането на U.V. лъчи, износването и стареенето.

/

**Брой слоеве**

Един или повече слоеве, в зависимост от изисквания филм.

/

**Инструменти за измиване**

с нитро разредител.

/

**Съхранение в магазин**

12 месеца в добре затворена оригинална опаковка във вентилирана и суха околна среда, по възможност със стайна температура не по - ниска от +5°C.

/

Не излагайте опаковките директно на слънце.

(\*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (\*\*) Valori Tipici

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

### След 7 дни на 25 ± 2°C

Системата не е саморазгиваща се според UNI10966, но зависи от основата, създадени са измерителни не като филм, а според UNI EN 13892-2

Адхезия Cls (MPa) ASTM D 4541 EN 1542	> 2,0
Абразия (1Kg 1000giri) ASTM D 4060 EN ISO 5470/1	< 25 mg
Повърхностна твърдост Shore UNI EN ISO 866	> 98 A
Реакция при огън EN 13501-1	Bfl-s1
Устойчивост на Компресия (MPa) UNI 13892/2	65 ± 10
Устойчивост на Флексотракция (MPa) UNI 13892/2	25 ± 5
Продължително счупване	< 1,0



**Повърхностни  
подготовки**

Механична или ръчна абразия.

Евентуалните несъвършенства или нередности, които могат да компрометират крайния естетически ефект, трябва да бъдат коригирани чрез шлайфанде и/или трябва да се регулира основата преди полагането на следващи продукти.

При наличие на процеси на напукване и/или пукнатини в основата, внимателно проверете естеството на тези явления: ако се дължи на оттегляне или на структурни функционални явления, които тежат върху самата опора. Както при статични, така и при динамични пукнатини, се консултирайте с техническия отдел, за да се намесят по подходящият начин. Никаква отговорност не може да носи продуктът, в случай че тези процеси на напукване засягат същото, като в UNI EN 10966, такива системи не са саморазливащи се.

Евентуални следи от масла, смазки, бои, глазури и т.н., трябва да бъдат предварително отстранени.

Преди да продължим към полагане на продуктите Pava Resine е задължителна предварителна обработка на всички критични точки (евентуални напуквания по основата, ъглите, ръбовете, вертикалните клапи, добавяне на разширение или на структури, писти, канализации, решетки, свързване на стрехи, водосточни тръби, стъпала и прагове, капандури, системни тръби и преминаващи тела).

**Приложения**

четка, валяк и машина за боядисване, при температури, не по - ниски от + 15°C. Тъй като произведенията във филм е почти непропускливи, при наличие на влага може да се образуват меухурчета или отлепвания.

**Опаковки и бои**

- Наличен в НЕУТРАЛНА версия в следните опаковки:

Base kg. 0,750 + Reag. kg. 0,200 = totale kg. 0,950 B+R  
 Base kg. 4,870 + Reag. kg. 1,310 = totale kg. 6,180 B+R  
 Base kg. 9,740 + Reag. kg. 2,610 = totale kg. 12,350 B+R

- Наличен в ЦВЕТНА версия (стандартни бои) в следните опаковки:

Base kg. 11,390 + Reag. kg. 2,610 = totale kg. 14,000 B+R

- Наличен в ЦВЕТНА версия (р10) в следните опаковки:

Base kg. 0,850 + Reag. kg. 0,200 = totale kg. 1,050 B+R  
 Base kg. 5,490 + Reag. kg. 1,310 = totale kg. 6,800 B+R  
 Base kg. 10,990 + Reag. kg. 2,610 = totale kg. 13,600 B+R

- Наличен в ЦВЕТНА версия (р15) в следните опаковки:

Base kg. 0,900 + Reag. kg. 0,200 = totale kg. 1,100 B+R  
 Base kg. 5,790 + Reag. kg. 1,310 = totale kg. 7,100 B+R  
 Base kg. 11,590 + Reag. kg. 2,610 = totale kg. 14,200 B+R

- Наличен в ЦВЕТНА версия (р20) в следните опаковки:

Base kg. 0,950 + Reag. kg. 0,200 = totale kg. 1,150 B+R  
 Base kg. 6,120 + Reag. kg. 1,310 = totale kg. 7,430 B+R  
 Base kg. 12,240 + Reag. kg. 2,610 = totale kg. 14,850 B+R

ΔE Cielab <5,0 не обвързва.

**Предупреждения**

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признания на нестабилност/ разграждане, сред които са състягане, кристализация, желиране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването им.

Продуктът е за професионална употреба.

Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в подгответелен курс. Който и да използва тези продукти без да бъде подгответен се излага на риск.

Дръжте далеч от деца. По време на употреба проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на погълщане веднага се свържете с медицинска помощ.

**Правила за спазване**

Гореспоменатите продукти имат слабо въздействие върху околната среда и въздействват за намаляване на замърсяването с разтворители, подобрявайки качеството, безопасността и хигиената на потребителя. Препоръчително е стриктно спазване на хигиенните правила във връзка с боравенето със смоли (Circ. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). За повече информация вижте информационния лист за сигурност.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo [www.pavaresine.com](http://www.pavaresine.com)

