

СЪСТАВ ОТ ПОЛИМЕРИ И СИНТЕТИЧНИ ВОСЪЦИ, В ГЛАНЦИРАНА И МАТОВА ВЕРСИЯ

СЪСТАВ

Това е продукт на основата на полимери и синтетични восъци в емулсия.

РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Изключително трайна обработка с гланцово и / или матово покритие за подове, подложени на движение; по отношение на местоназначението на повърхностите е възможно да се извършат обезпарафиниране и повторно нанасяне на восъци за ефективно управление на поддръжката на опората.

КАЧЕСТВО

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

	Получени РЕЗУЛТАТИ	МЕТОД ЗА АНАЛИЗ
Съотношение на катализи (*)	Еднокомпонентен. Всички съставки Pava Resine трябва да бъдат смесени внимателно, преди да се пристъпи към различни фази на прилагане. Не се допуска ръчно смесване. Неправилното смесване довежда до непълно втвърдяване на покритието.	13 IST 21
Специфично тегло (**)	1,00 ÷ 1,04 gr/cm ³ на 20 ± 2° C.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Сух остатък (**)	n.q.	ASTM D 2369 EN ISO 3251
Точка на възпламенимост (**)	Водна система.	ASTM D 93
Разреждане (*)	Продуктът е готов за употреба или за разтваряне с вода от 5 до 15%, според необходимостта за употреба	13 IST 21
Продължителност на сместта (*)	Не приложим.	13 IST 22 EN 9514
Изсушаване и втвърдяване (*)	След малко часове на 20 ± 2°C и 50 ± 10% U.R.	ASTM D 1640 EN ISO 866
Повторно нанасяне (**)	След 45' - 65', според температурата и U.R. При несъвместимост, консултирайте се с техническия офис.	ASTM D 1640
Коснумация и добив (*)	30-60 g/m ² при две нанасяния, според поръзността и абсорбцията на основата.	13 IST 03
Филмов външен вид (*)	Прозрачен - гланциран/матов, поддържа характеристиките на основата.	/
Брой слоеве	Две или три нанасяния, според поръзността на основата.	/
Инструменти за измиване	С вода, веднага след нанасянето.	/
Съхранение в магазин	6 месеца в добре затворена оригинална опаковка във вентилирана и суха околна среда, Не излагайте опаковките директно на слънце.	/

(*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (**) Valori Tipici



**Повърхностни
подготовки**

Нанесете върху суха, обезмаслена и добре почистена повърхност. Основата трябва да е здрава: отстранете лошо залепените елементи с четка.

Евентуалните несъвършенства или нередности, които могат да компрометират крайния естетически ефект, трябва да бъдат коригирани чрез шлайфане и/или трябва да се регулира основата преди полагането на следващи продукти.

При наличие на процеси на напукване и/или пукнатини в основата, внимателно проверете естеството на тези явления: ако се дължи на оттегляне или на структурни функционални явления, които тежат върху самата опора. Както при статични, така и при динамични пукнатини, се консултирайте с техническия отдел, за да се намесят по подходящия начин. Никаква отговорност не може да носи продуктът, в случай че тези процеси на напукване засягат същото, като в UNI EN 10966, такива системи не са саморазливащи се.

Евентуални следи от масла, смазки, бои, глазури и т.н., трябва да бъдат предварително отстранени. Преди да продължим към полагане на продуктите Pava Resine е задължителна предварителна обработка на всички критични точки (евентуални напуквания по основата, ъглите, ръбовете, вертикалните клапи, добавяне на разширение или на структури, писти, канализации, решетки, свързване на стрехи, водосточни тръби, стъпала и прагове, капандури, системни тръби и преминаващи тела).

Приложения

Разпръсквач или mop, за да се получи тънък и еднороден филм. Важно: когато обработката е напълно суха, се препоръчва използването на високоскоростна еднодискова машина (полираща машина) с мек неабразивен диск, за да се увеличи механичната устойчивост на продукта.

Опаковки и бои

Наличен в пластмасови кутии от 5,000 литра.

Предупреждения

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които са съгъстване, кристализация, желиране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването им.

Продуктът е за професионална употреба.

Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в подготвителен курс. Който и да използва тези продукти без да бъде подготвен се излага на риск.

Дръжте далеч от деца. По време на работа проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага се свържете с медицинска помощ.

Правила за спазване

Препоръчително е стриктно спазване на хигиенните правила във връзка с боравенето със смоли (Circ. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). За повече информация вижте информационния лист за сигурност.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.pavaresine.com

