

СЪСТАВ

Еднокомпонентен прозрачен продукт с ниско въздействие върху околната среда.

Водоотблъскващ, наситен към изчезването, което представлява трайна пречка за проникването на дъждовна вода и капки в стените, без да възпрепятства транспирацията (дишането).

- Много бързо изсъхване;
- Перлен ефект (водоотблъскващ), появява се няколко часа след нанасянето;
- Устойчивост към действащото застаряване: вледяване/размразяване, U. V, и т.н.;
- Несъвместима с боята във водна дисперсия винил - акрилна;

РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Подходящ за камъни и за зидарии в силициеви инертни материали.

Върху стени, фасади и повърхности, където влагата образува пукнатини, поради замръзване, химическо разграждане (киселинни дъждове), плесени и натрупвания. Съществуващите отвори и пукнатини трябва да бъдат предварително отстранени.

Изграждане на преграда срещу надигаща се влага, чрез впръскване в масивна тухлена и каменна зидария с подходящо оборудване. Замества водата, присъстваща в капиларността в зоната на впръскване и се разива бързо водоотблъскващо действие, без да се променя естетическия вид на продукта.

КАЧЕСТВО

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

Получени РЕЗУЛТАТИ

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ	Получени РЕЗУЛТАТИ	МЕТОД ЗА АНАЛИЗ
Съотношение на катализи (*)	Еднокомпонентен. Всички съставки Pava Resine трябва да бъдат смесени внимателно, преди да се пристъпи към различни фази на нанасяне. Не се допуска ръчно смесване. Неправилното смесване довежда до непълно втвърдяване на покритието.	13 IST 21
Специфично тегло (**)	0,78 - 0,83 gr/cm ³ на 20 ± 2° C.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Сух остатък (**)	N.q.	ASTM D 2369 EN ISO 3251
Точка на възпламенимост (*)	По - висока от 21°C.	ASTM D 93
Разреждане (*)	Готов за употреба.	13 IST 21
Продължителност на сместа (*)	Не приложим.	13 IST 22 EN 9514
Изсушаване и втвърдяване (*)	След няколко часа на 20 ± 2°C и 50 ± 10% U.R.	ASTM D 1640 EN ISO 866
Повторно нанасяне (**)	След 4 - 5 часа, според температурата и U.R. При несъвместимост, консултирайте се с техническия офис.	ASTM D 1640
Консумация и добив (*)	От 0,2 до 0,5 lt. за m ² в две приложения, обаче може да се изменя, в зависимост от порьозността и абсорбцията на основата. Важно: Ефективността ще бъде оптимална, само ако се прилага наполовина.	13 IST 03
Филмов външен вид (*)	Поддържа характеристиките на по - долната основа (няма омокряващ ефект).	/
Брой слоеве	Две или три нанасяния, според порьозността на основата или до насищане на основата, могат да се получат остатъци от лека лепкавост при прекомерно нанасяне на продукта.	/
Инструменти за измиване	С нитро разреждител.	/
Съхранение в магазин	6 месеца в добре затворена оригинална опакова, в проветрявани и сухи среди. Не излагайте опаковките директно на слънце.	/

(*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (**) Valori Tipici



Повърхностни
подготовки

Препятстват празнините по - големи от 0,2-0,3 mm.

Изчакайте, докато повърхностите изсъхнат, преди да продължите с новите укрепления.

Кога може да бъде приложен за впръскване:

- Отворите за впръскване за предпочитане трябва да бъдат направени напречно до прекъсванията, които трябва да се запушат с наклон от 45°. Опитът и специфичните условия на работа могат да послужат или да наложат други системи.
- За всеки случай, веднъж осъществена перфорацията, трябва да се измие, чрез впръскване на вода под налягане, с цел да се премахнат остатъците, причинени от перфорацията.
- Дюзите за впръскване трябва да бъдат за предпочитане извършени от устройства с механично разширяване в отвора, въпреки че в много случаи е възможно да се използват медни тръби, фиксирани с бърз цимент PAVASTOP Rapido.
- За нормални или обилни водни потоци почти никога не е необходимо да се запълват прекъсванията на повърхността, благодарение на бързото втвърдяване и последващо разширяване на PAVASEAL W.
- Поради прекъсване на особено голям участък или при липса на влага, може да бъде необходимо повърхностно запечатване с PAVASTOP Rapido. Всякакви несъвършенства или нередности, които могат да компрометират крайния естетически вид, трябва да бъдат коригирани чрез шлайфане и/или трябва да се регулира основата преди полагане на следващи продукти.

При наличие на процеси на напукване и/или пукнатини в основата, внимателно проверете естеството на тези явления: ако се дължи на оттегляне или на структурни функционални явления, които тежат върху самата опора. Както при статични, така и при динамични пукнатини, се консултирайте с техническия отдел, за да се намесят по подходящия начин. Никаква отговорност не може да носи продуктът, в случай че тези процеси на напукване засягат същото, като в UNI EN 10966, такива системи не са саморазливащи се.

Евентуални следи от масла, смазки, бои, глазури и т.н., трябва да бъдат предварително отстранени. Преди да продължим към полагане на продуктите Pava Resine е задължителна предварителна обработка на всички критични точки (евентуални напуквания по основата, ъглите, ръбовете, вертикалните клапи, добавяне на разширение или на структури, писти, канализации, решетки, свързване на стрехи, водосточни тръби, стъпала и прагове, капандури, системни тръби и преминаващи тела.)

Приложения

Впръскване под налягане с подходящо оборудване, четка, валик или безвъздушно.

Опаковки и бои

Наличен в пластмасови резервоари от 5,000 - 25,000 - 200,00 - 1.000,00.

Предупреждения

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които са съгъстване, кристализация, желатизиране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването му.

Продуктът е за професионална употреба.

Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в приложен курс.

Който и да използва тези продукти без да бъде подготвен се излага на риск

На басейни и водни паркове, трайността на последния слой зависи от условията и нормалните практики на управление и защита на водата и конструкциите. Тази практика също трябва да се поддържа, дори в периодът, през който басейна не бива използван; осигурява периодична поддръжка на крайния слой.

Дръжте далеч от деца. По време на употреба проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай с контакт с очите или кожата си с консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага потърсете медицинска помощ.

Правила за спазване

Препоръчително е стриктно спазване на хигиенните правила във връзка с боравенето със смоли (Circ. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). За повече информация вижте информационния лист за сигурност. Освен това се препоръчва да проветрявате работните места, всякакви остатъци или мирлизиливи възприятия трябва да бъдат незабавно премахнати.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.pavaresine.com

