

**СЪСТАВ**

100% чист полимерно - акрилен продукт, който съчетава високото фунгицидно и бактерицидно действие с антикондензационните, миещи се и дишащи свойства на стената, като по този начин позволява на последната да премахне вътрешната влага.

Конкретният състав на използваната смес от активни съставки гарантира широк спектър на действие върху плесени и бактерии с особена ефективност дори в среда с висока влажност.

VOC < 30 g/l (максимална граница 75 g/l).

**РАБОТЕН ДИАПАЗОН**

По стени и тавани на: мандри, химическо чистене, изби, хладилни помещения, кланици и агро-хранителна промишленост като цяло.  
 За евентуално оцветяване на бялата основа се препоръчва да се използват концентрирани пигментирани пасти, подходящи за системи, разреждащи се с вода, след проверка на съвместимостта с въпросния продукт.

**КАЧЕСТВО**

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории.  
 Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

**СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ**

	Получени резултати, смесвайки BASE + REAGENTE	МЕТОД ЗА АНАЛИЗ
Съотношение на катализи (*)	Еднокомпонентен. Всички съставки Pava Resine трябва да бъдат смесени внимателно, преди да се пристъпи към различни фази на прилагане. Не се допуска ръчно смесване. Неправилното смесване довежда до непълно втвърдяване на покритието. За цветната версия се препоръчва използването на пълната опаковка. В случай че е необходимо да се разделят опаковките, внимавайте всички цветни компоненти да се смесят добре, за да се разпръснат равномерно пигментите.	13 IST 21
Специфично тегло (**)	1,60 - 1,70 gr/cm <sup>3</sup> на 20 ± 2°C.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Сух остатък (**)	65 ± 2%.	ASTM D 2369 EN ISO 3251
Разреждане (*)	До 40% на първа ръка - до 20% на вода, с чиста, не замръзнала вода.	13 IST 21
Изсушаване и втвърдяване (*)	на допир 100 - 120 мин. на 20 ± 2°C и 50 ± 10% U.R.; пълно втвърдяване след 10 ÷ 12 часа на 20 ± 2°C.	ASTM D 1640 EN ISO 866
Ricopertura (**)	след около 4 - 5 часа, според температурата и U.R. При несъвместимост, консултирайте се с техническия офис.	ASTM D 1640
Консумация и добив (*)	0,300 kg/m <sup>2</sup> , дебелина около 150 µm (за двете ръце).	13 IST 03
Филмов външен вид (*)	Мат/сатен.	/
Брой слоеве	Препоръчват се две нанасяния.	/
Инструменти за измиване	С вода.	/
Съхранение в магазин	12 месеца в добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветрени среди. Не излагайте опаковките директно на слънце.	/

(\*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (\*\*) Valori Tipici



Повърхностни  
подготовки

Препоръчва се енергично четкане и изстъргване.

След това обработете повърхността с 10-12% натриев хипохлорит (белина). Измиване под налягане за премахване на бактерициди и спори.

Евентуалните несъвършенства или нередности, които могат да компрометират крайния естетически ефект, трябва да бъдат коригирани чрез шлайфане и/или трябва да се регулира основата преди полагаането на следващи продукти.

Тази операция трябва да осигури пълното премахване на всички вещества, които по-късно могат да повлияят на цялостта на нанесения анти-мухъл и неговото действие, като: старите бои, атакувани от мухъл и във фазата на отделяне, плесени, спори и всякакви открити бактериални колонии, липов цвят и др.

При наличие на процеси на напукване и/или пукнатини в основата, внимателно проверете естеството на тези явления: ако се дължи на оттегляне или на структурни функционални явления, които тежат върху самата опора. Както при статични, така и при динамични пукнатини, се консултирайте с техническия отдел, за да се намесят по подходящия начин. Никаква отговорност не може да носи продуктът, в случай че тези процеси на напукване засягат същото, като в UNI EN 10966, такива системи не са саморазливащи се.

Евентуални следи от масла, смазки, бои, глазури и т.н., трябва да бъдат предварително отстранени. Преди да продължим към полагаане на продуктите Pava Resine е задължителна предварителна обработка на всички критични точки (евентуални напуквания по основата, ъглите, ръбовете, вертикалните клапи, добавяне на разширение или на структури, писти, канализации, решетки, свързване на стрехи, водосточни тръби, стъпала и прагове, капандури, системни тръби и преминаващи тела).

## Приложения

четка, валяк, напръскване, машина за боядисване, при температури не по - ниски от + 10°C.

## Опаковки и бои

Наличен в пластмасови контейнери от kg. 22,4 в бял, полупрозрачен оттенък (за различни цветове използвайте багрила за бои на водна основа). ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

## Предупреждения

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които са сгъстяване, кристализация, желиране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването им.

Дръжте далеч от деца. По време на работа проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага се свържете с медицинска помощ.

## Правила за спазване

Гореспоменатите продукти имат слабо въздействие върху околната среда и въздействат за намаляване на замърсяването с разтворители, подобрявайки качеството, безопасността и хигиената на потребителя. Препоръчително е стриктно спазване на хигиенните правила във връзка с боравенето със смоли (Cirg. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). За повече информация вижте информационния лист за сигурност.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo [www.pavaresine.com](http://www.pavaresine.com)

