

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН, ПОЛИУРЕТАНОВ ХИГРО-ВТВЪРДЯВАЩ СЕ, АРОМАТЕН ГРУНД, С НИСЪК ВИСКОЗИТЕТ И ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

СЪСТАВ

Състав, съставен от специални полиуретанови, ароматни смоли, разтворени в разтворител.

Продуктът е съставен така, че да има отлични свойства, като импрегниращ, консолидиращ и адхезионен промоутър върху различни основи. Да се използва преди полагане на хидроизолационни системи. Продуктът е готов за употреба.

РАБОТЕН ДИАПАЗОН

- Порести повърхности като бетон, цимент, саморазливни разтвори, тухли
- Дърво, фибри, композити, фибростъкло
- Стомана, ламарина
- Хоризонтални фуги на индустриални подове, паркинги
- Вертикални фуги на бетонни панели
- Всякакви пукнатини
- Стари битумни мембрани

КАЧЕСТВО

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

Получени РЕЗУЛТАТИ от ТАКЪВ ВИД ПРОДУКТ

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

| СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ | Получени РЕЗУЛТАТИ от ТАКЪВ ВИД ПРОДУКТ | МЕТОД ЗА АНАЛИЗ |
|-------------------------------|---|------------------------------|
| Съотношение на катализи | Материалът е готов за употреба (или разтворете с разтворител PSP до 20-40% според основата). | / |
| Специфично тегло (**) | 0,95 - 1,00 gr/cm ³ на 20 ± 2 °C. | ASTM D 1475 EN ISO 2811-1 |
| Вискозитет на 20±2°C (*) | 12—15 s | ASTM D 1200 |
| Разреждане | С разтворител PSP до 20-40%, според основата. | / |
| Продължителност на сместа (*) | Еднокомпонентен. | / |
| Изсушаване и втвърдяване (*) | 4-6 часа, според атмосферната влажност. | ASTM D 1640 EN ISO 866 |
| Повторно нанасяне | Според условията на околната среда. Внимателно проверете остатъчната влажност на субстрата с помощта на хигрометър (който винаги трябва да е <4%, измерен с карбиден хигрометър. При несъвместимост, консултирайте се с техническия офис. | ASTM D 1640 |
| Консумация и добив | Приблизително 0,200—0,500 kg/m ² на слой, в зависимост от вида на основата, която ще се третира. | / |
| Филмов външен вид | Сламено жълто. | / |
| Брой слоеве | Приблизително: първия слой разредете с грунд PSP. Втория- нанесете чисто. | / |
| Инструменти за измиване | Внимателно измиване с разтворител PSP. Внимание: не използвайте алкохол. | / |
| Съхранение в магазин | 6 месеца в оригинална опаковка, при стайна температура, интервал на температурата между 5-35°C. Не излагайте опаковките директно на слънце. | / |

(*) *Valori Tipici.*



Повърхностни подготовки

Почистете, ако е необходимо избършете и праха. Трябва да бъде идеално сплотена и плоска. Всички следи от масла, греси, бои, лакове, ефлоресценция и т.н. трябва да бъдат отстранени предварително, както и всякакви разпадащи се вещества. Циментовите основи трябва да имат минимална устойчивост на опън от $1,5\text{N/mm}^2$ (тест на издърпване). Основите трябва да са без следи от остатъчна или надигаща се влага. Остатъчната влажност винаги трябва да бъде $<4\%$ (измерена с карбиден хигрометър). Не нанасяйте, ако температурата на основата е под 10°C или над 40°C . Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 85% .

Преди да продължим към полагане на продуктите Pava Resine е задължителна предварителна обработка на всички критични точки (евентуални напуквания по основата, ъглите, ръбовете, вертикалните клапи, добавяне на разширение или на структури, писти, канализации, решетки, свързване на стряхи, водосточни тръби, стъпала и прагове, капандури, системни тръби и преминаващи тела).

Почистете перфектно повърхността, която трябва да бъде здрава, чиста, без ефлоресценция, без гниене, масло, прах, мазилка, втвърдена, с подходяща механична устойчивост ($> 15\text{MPa}$) и достатъчно грапава.

Приложения

Нанася се с ваяк; при температури между 5 и 35°C . Не нанасяйте при настояща влажност на въздуха по-висока от 85% .

Опаковки и бои

В опаковки от lt. 1, lt. 5, lt. 10

Предупреждения

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които са сгъстяване, кристализация, желатинизиране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването му.

Продуктът е за професионална употреба.

Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в подготвителен курс. Който и да използва тези продукти без да бъде подготвен се излага на риск.

Дръжте далеч от деца. По време на употреба проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага се свържете с медицинска помощ.

Правила за спазване

Препоръчително е стриктно да спазвате хигиенните правила, за повече информация вижте нашия информационен лист за безопасност.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.pavaresine.com

